



ΑΔΜΗΕ

Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr

Τεχνικές προδιαγραφές

Στεγανοποίηση δώματος του Υ/Σ Κορίνθου.

Υλικά.

1. Ασφαλτόπανο ελαστομερές (SB5) – 15C βάρους $4,50\text{kg}/\text{m}^2$ με εσωτερικό οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα και επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας από την επάνω μεριά.
2. Υγρή κόλλα ασφαλτόπανων (ασφαλτικό βερνίκι) με άριστη πρόσφυση στα δομικά υλικά (σκυρόδεμα, ελαφρομπετόν κλπ) και μεγάλη αντοχή στα διαλύματα οξέων και στα αλκάλια.
3. Ελαστομερής ασφατική μαστίχη.

Εργασία.

1. Αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών ασφαλτόπανων.
2. Καθαρισμός της επιφάνειας, κλείσιμο οπών.
3. Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι.
4. Τοποθέτηση ασφαλτόπανων με προσοχή στις επικαλύψεις.
5. Τα ασφαλτόπανα θα υπερκαλύπτουν την επάνω επιφάνεια των στηθαίων.
6. Θα χρησιμοποιηθεί ελαστομερής ασφατική μαστίχη.
7. Η συγκόλληση :
 - Η συγκόλληση των αρμών θα είναι άψογη.
 - Δεν θα υπάρχουν αρμοί κόντρα στα απορρέοντα ύδατα
 - Δεν θα υπάρχουν τοπικές υπερυψώσεις που θα εμποδίζουν την ομαλή απορροή των υδάτων.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Β. Ρεκατσίνας
Προϊστάμενος Υποτομέα Δομικών Έργων